

Kolorex Terrace Oil

Pruun puiduõli

- Imendub sügavale puidu sisse
- Sisaldab linaseemne õli
- Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest
- Vähendab puidu lõhenemist



TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Puitpinnad välistingimustes nagu aiamööbel, terrassid, trepid, aiad, käsipuud, paadisillad ja uksed. Sobib surveimmutatud, kuumtöödeldud, eelnevalt õlitatud ja ka töötlemata puidule.	
Katvus 1x	4-5m ² /l - ühe kihi kohta. Katvus sõltub oluliselt puidu poorsusest.	
Töövahendid	Pintsel, käsn.	
Toon	Pruun	Valmistoonid
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	4 tundi - puutekuiv, Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	<i>Special Solvent</i> või <i>Special Solvent Spray</i> . Eemalda töövahenditelt liigne õli koheselt peale töö lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.	
Säilitamine	Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud kuupäevani. Järgmise kasutuskorra tarbeks sulge poolik nõu hoolikalt.	
Kuivaine sisaldus	u. 21%. v/v	
Tihedus	0,8 kg/l (ISO 2811).	
Pakendid	0,9 L; 2,7 L; 9 L.	

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Lase uuel immutatud puuidupinnal ilmastiku käes seista umbes pool aastat. Puhasta pind tolmust, mustusest ja lahtisest osakestest. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada.

ÕLITAMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%) ja puhas, õhutemperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

ÕLITAMINE

Sega puiduõli *Kolorex Terrace Oil* enne kasutamist hoolikalt. Kanna õli pintsli või käsnaga pinnale ühe kihina. Poorne puitpind võib vajada teistkordset töötlemist. Lase õlil imenduda puidu sisse ning seejärel eemaldada üleliigne õli pühkides kuiva lapiga. Ühtlase pinna saamiseks õlita terrassilauad paari laua kaupa. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Teistkordse töötlemise võib läbi viia, kui eelmine kiht on imendunud ja kuivanud.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne õli koheselt peale töö lõpetamist, pese vedeldiga *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Tikkurila Pensselipesu*.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Ettevaatust

UN 1263

Sisaldab: Süsivesinikud C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, < 2% aroomaatseid ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada allergilise nahareaktsiooni. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal sädemetest/leekidest. – Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist.

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

NB! Värviga või õliga määratud tekstiilmaterjalid ja värvi lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed tuleb enne hävitamist säilitada vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/f) 700 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on 700 g/l.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee

NB! Üalaloodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktiistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 11 11, faks 650 11 22, e-post: info.ee@tikkurila.com

