

Lacquer Floor Akva

Vesialuseline puitpõrandalakk



- Polüuretaan-akrülaatlakk
- Peaaegu lõhnatu
- Kuivab kiiresti

TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Parkett- ja laudpõrandad sisetingimustes, mis peavad vastu pidama mõõdukale mehaanilisele ja keemilisele koormusele. Ei sobi teemantmäni, suitsutamme ega stabiliseeritud pruuni pöögi pindadele.	
Läige	Poolmatt.	
Katvus (1x)	8-10 m ² /l - pintsli või rulliga, 10-12m ² /l – mohäär- või viltlakilabidaga. Laki lõplik kulu sõltub lakkimismeetodist.	
Toonimine	Lakki ei toonita.	
Töövahendid	Pintsel või värvirull, mohäär- või viltlakilabidas.	
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1-3 tundi – lihvimiskuiiv ja üelakitav 12 tundi - kasutusvalmis 1 nädal – täielikult kõvenenud.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	Vesi. Lakki võib vedeldada kuni 10 mahu-%.	
Säilitamine	Kaitsta külma eest!	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud kuupäevani.	
Kuivainesisaldus	u 30%.	
Tihedus	1,0 kg/l, (ISO 2811).	
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Mitte kasutada vedeldeid, nt <i>Special Solvent, Special Spray</i> .	
Pakendid	1,0L; 5,0L.	

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta uus puitpind tolmust ja mustusest. Lihvi pind liivapaberiga 100-120 ja eemalda lihvimistolm. Praod ja ebatasasused pahtelda lihvimistolmu ja *Lacquer Floor Akva* laki seguga. Lihvi pind liivapaberiga 100-120 ja eemalda lihvimistolm.

Varem lakitud pind:

Vähe kulunud lakitud pind pese puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv vana lakipind matiks liivapaberiga 120-150, eemalda lihvimistolm.

Eemalda kulunud lakipinnalt kogu lakk lihvides. Praod ja ebatasasused pahtelda lihvimistolmu ja *Lacquer Floor Akva* laki seguga. Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

LAKKIMISTINGIMUSED

Lakitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%.

Kruntime Sega lakki enne kasutamist, väldi õhu kloppimist lakki. Laki 1-2 korda õhukese kihina pintsliga või 2-3 korda mohäär- või viltlakilabidaga. Peale iga lakikihi kuivamist lihvi pind kergelt liivapaberiga 150 ja eemalda lihvimistolm.

LAKKIMINE

Sega lakki enne kasutamist hoolikalt. Laki 2-3 korda pintsli või mohäär-/viltlakilabidaga, 1-2 korda rulliga. Laki pinnale langeva valguse suunas. Ühtlase pinna saamiseks laki laudpõrand paari laua kaupa. Lakitud pinna lõplik toon sõltub puidu toonist, kõvadusest, tüübist ja lakikihtide arvust. Ühtlase pinna saamiseks laki kogu pind ühes osas.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Peale lakkimise lõpetamist eemalda töövahenditelt koheselt liigne lakk, pese veega. Kergelt kuivanud töövahendid võib puhastada vedeldiga *Special Solvent* ning seejärel pesta vee ja seebiga.

PINNA HOOLDAMINE

Lakitud pinda võib puhastada 1 nädala möödumisel lakkimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 140 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis on 140 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION

www.vivacolor.ee

