

Special Window

Tiksotroopne aknavärv

- Hea ilmastikukindlusega
- Tiksotroopne (želeetaoline), mittetilkuv
- Isetasanduv
- Sobib eriti hästi pintsliga värvimiseks



TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Uute ja varem värvitud puit- ning metallpindade värvimiseks sise- ja välistingimustes, nagu aknaraamid, uksed, aiamööbel jm.	
Läige	Poolläikiv.	
Katvus 1x	8-10 m ² /l - siledal pinnal.	
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena või toonida <i>Tikkurila</i> värvikaartide järgi heledates toonides (A-alusvärv).	
Alusvärv	A-alusvärv.	
Töövahendid	Pintsel.	
Kuivamisaeg (+23 °C, suhteline õhuniiskus 50%)	24 tundi – värvimiskuiiv. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	<i>Special Solvent</i> või <i>Special Solvent Spray</i> . Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.	
Säilitamine	Toode on külmakindel.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud "parim enne" kuupäevani.	
Kuivaine sisaldus	u. 65%	
Tihedus	u. 1,2 kg/l, sõltuvalt baasvärvist ja toonist (ISO 2811).	
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.	
Termostabiilsus	Kuivas ruumis kuni +70 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.	
Pakendid	0,9 L; 2,7 L.	

KASUTAMISJUHEND

EELTÖÖTLUS

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Määratud pind pese puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad varases ehitusjärgus puiduimmutsainega *Kolorex Protekt*. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik ja töötle sisetingimustes olevad oksahod oksalakiga *Tikkurila Oksalakka*. Krundi roostest puhastatud naelapead ja muud metalloosad metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop+*.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värv ja rooste (n. naelapeadelt). Määratud pind pese puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi vana läikiv värvipind matiks, eemalda lihvimestolm. Puhta puiduni puhastatud pind töötle puiduimmutsainega *Kolorex Protekt*, metallpinnad metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop+*.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Enne värvimist aknavärvi *Special Window* mitte segada. Vajadusel vedelda värvi esimese kihi värvimiseks *Tikkurila* vedeldiga *Alkydiohenne 2010* kuni 5% mahu järgi. Juhul, kui värvi on segatud (n. vedeldamisel), tuleb lasta värvil uuesti tarduda. Toonierinevusteta ühtlase värvipinna saamiseks segada valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvida 1-2 korda pintsliga. Eriti hoolikalt värvida puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Aknaraamide värvimisel peab värv ulatuma 1-2 mm klaasi peale.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistö lõpetamist, pese vedeldiga *Special Solvent* või *Special Solvent Spray*.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket lahustibensiini, 3-jodo-2-propüüülbutüül-karbamaati etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. **Tuleohtlik.** Kahjulik sissehingamisel. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 300 g/l.

Tähelepanu! Värviga määratud tekstiilmaterjalid ja lihvimestolm on isesüttimisohuga. Selliseid jäätmeid tuleb enne hävitamist säilitada vette kastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee

