

# Special Structure

Tekstuurlisand dekoratiivpinna saamiseks

Jätab struktuurse pinna  
Jäme ja peen pulbriline lisaaine

Tekstuurlisand dekoratiivpinna saamiseks



## TEHNILISED ANDMED

<b>Kasutuskoht</b>	Sise- ja välispinnad lähtuvalt värvi kasutusjuhendist. Kasutatakse uute ja varem värvitud kipsplaat-, pahteldatud, tellis- ja betoonpindadel
<b>Katvus 1x</b>	3-4 m <sup>2</sup> /l (valmis segu) ühe kihi kohta eelnevalt värvitud siledal pinnal.
<b>Töövahendid</b>	Peale kanda rulli, pintslid või harjaga.
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)</b>	Vastavalt kasutatavale värvile.
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Töövahenditelt eemaldada liigne värv ja pesta sobiva vedeldiga puhtaks kohe peale värvimist.
<b>Säilitamine</b>	Säilitada kuivades tingimustes.
<b>Säilivusaeg</b>	Säilimisaeg ei ole piiratud
<b>Vastupidavus kemikaalidele</b>	Vastavalt kasutatavale värvile.
<b>Pakendid</b>	1 l, 4 l

## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

Valmista pind ette lähtuvalt värvi kasutusjuhendist.

### TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 0 C kuni +28 0 C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Välti tuuletõmbust värvimise ajal.

### PINNALE KANDMINE

Värvi esimene kiht ilma tekstuurlisandit Special Structure lisamata. Valmista segu tekstuurlisandist Special Structure ja värvist vahekorras 1:2 kuni 1:2,5 mahu järgi. Sega hoolikalt kuni värv ja Special Structure on ühtlaselt segunenud. Teine kiht värvi Special Structure'i ja värvi seguga. Tugevama ja vastupidavama pinna saamiseks värvi pind veelkord üle värviga, kuhu pole lisatud tekstuurlisandit.

Värvimine silikaatvärviga. Struktuurse värviseгу saamiseks sega kokku 6L fassaadivärvi Hansa Silicate, 2L kruntvärv Hansa Silicate Primer ja 4L lisaainet Special Structure. Saadud seguga värvi esimene kiht. Teine kiht värvi fassaadivärvi Hansa Silicate, kuhu pole lisatud tekstuurlisandit Special Structure.

NB! Et vältida toonierinevusi, sega valmis piisav kogus toonitud värvi enne värvima asumist. Värvimiseks kasuta rulli, pintslit, harja või kõrgsurvepihustit. Sõltuvalt töövahendist võib saadud pinnastruktuur sama värviseгу korral olla erinev. Valmistatud segu tuleb töö käigus regulaarselt segada. Järgige värvi kasutusjuhendit.

### PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või lappi. Peale pesemist loputa pind veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

### VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011