

# Universal Enamel

## Matt alküüdvärv sisetöödeks



- Tugev kulumiskindel pind
- Väga hea pestavus

TEHNILISED ANDMED		
<b>Kasutuskoht</b>	Mööbel, ukсед, radiaatorid, liistud, aknaraamide sisepinnad. Sobib uute ja varem värvitud puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, ja metallpindade värvimiseks sisetöödel.	
<b>Läige</b>	Matt.	
<b>Katvus 1X</b>	10-12m <sup>2</sup> /l – sileda pinna värvimisel.	
<b>Toonimine</b>	Värv võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida <i>Tikkurila Symphony</i> värvikaardi järgi (A- ja C- alusvärv). Erksate toonide puhul on piisava kattevõime saamiseks vajalik aluspinna kruntimine pinnavärviga võimalikult sarnast tooni toonitud kruntvärviga.	
<b>Alusvärvid</b>	A- ja C-alusvärv.	
<b>Töövahendid</b>	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013" - 0,018" või 0,330 - 0,460 mm.	
<b>Kuivamisaeg</b> (+23 °C, RH 50%)	3-4 tundi - tolmukuiv, 24 tundi – ülevärvitav. Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
<b>Töövahendite puhastamine, vedeldi</b>	<i>Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko</i> või <i>Unit Spray</i> . Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese ühe ülalanimetatud vedeldiga.	
<b>Säilitamine</b>	Toode on külmakindel.	
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).	
<b>Kuivaine sisaldus</b>	u 53% v/v.	
<b>Tihedus</b>	1,3-1,4 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).	
<b>Märghõõrdekindlus</b>	>10 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755.	
<b>Termostabiilsus</b>	Kuivas ruumis kuni +120°C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.	
<b>Pakendid</b>	0,9 L; 2,7 L; 9 L.	

## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

#### Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest, õlist ja roostest. Pese määrdunud pind puhastusvahendi *Special Clean* või *Vivaclean* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi puit- ja puitplaatpind ning nõrk ja tolmane pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*. Krundi metallpind metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop +*.

#### Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värvikiht ja rooste. Pese määrdunud pind puhastusvahendi *Special Clean* või *Vivaclean* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva ja läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi puit- ja puitplaatpind ning nõrk ja tolmane pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*. Krundi metallpind metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop*. Praod ja ebatasasused pahtelda pahtliga *Vivacolor Snickeri*, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi sobiva, varem kasutatud kruntvärviga.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%.

### VÄRVIMINE

Sega värvi *Universal Enamel* enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda vedeldiga *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* või *Unit Spray* kuni 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värv 1 - 2 korda rulli, pintsliga või värvipihustiga.

### TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* või *Unit Spray*.

### PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: hüdrogeenitud rasket tööstuslikku lahustibensiini, koobalt (II) soola ja etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhastada taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 300 g/l.

### TRANSPORT

Toode on külmakindel.

### TOOTE LISAINFO

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktikistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie kui tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 11 11, faks 650 11 22, e-post: info.ee@tikkurila.com

