

Acrylate Premium

Erakordselt vastupidav seinavärv

Sisaldab hallitusvastaseid komponente

Lihne puhastada

Suurepärase katvusega

Acrylate Premium on veepõhine niiskuskindel matt (7) värv sisetöödeks. Sisaldab hallitusvastaseid komponente. Värvitud pind on erakordselt pesemis- ja kulumiskindel, mistõttu on värv sobilik eriti suurt koormuskindlust nõudvatesse ruumidesse. Märghõõrdekindlus klass 1 vastavalt standardile ISO 11998. Värv sisaldab minimaalselt lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ) ja on sertifitseeritud Nordic Swan Ecolabel (Luigemärk) ökomärgisega ning vastab LEED ja BREEAM nõuetele.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Seinad ja laed kuivades ja märgades ruumides (eluruumid, esikud, köögid, vannitoad, laoruumid, koolid, haiglad, tööstusruumid, toitlustusettevõtete ruumid jm ühiskondlikud ruumid). Sobib uute ja varem värvitud krohv-, betoon-, tellis-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja kipsplaatpindade ning pahteldatud ja tapeeditud pindade värvimiseks.
Läige	Matt
Katvus 1x	Teoreetiline katvus 8-12 m ² /l. Tegelik katvus sõltub värvimise meetodist, tingimustest, värvitava pinna tüübist ja poorsusest.
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila sisevärvikaartide järgi (A ja C-alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata. Parema kattevõime saavutamiseks on soovitatav kasutada sarnases toonis toonitud kruntvärvi.
Alusvärvid	A alusvärv, C alusvärv
Töövahendid	Rulli, pintsel või kõrgsurve värvipihusti. Värvipihusti ava läbimõõt: 0,015"- 0,021" või 0,380- 0,530 mm.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	0,5 tundi - puutekuiv, 1-2 tundi - ülevärvitav. Pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest.
Vedeldi	Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 5 % värvi mahust.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, seejärel pese veega. Kergelt kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!



TEHNILISED ANDMED	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/ parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.
Kuivaine sisaldus	u 40% v/v.
Tihedus	Umbes 1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).
Märghõrdekindlus	1.klass vastavalt standardile EN 13300, ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrgatoimelistele lahustitele (nt: lakibensiin).
Pakendid	A alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Krundi pahteldatud, poorne või ebaühtlase imavusega pind ning kipsplaat- ja puitkiudplaat pind veepõhise kruntvärviga Vivacolor Primer 1. Metallpind krundi metalli kruntvärviga Tikkurila Rostex Super Akva või Rostex Super. Kriitpahtliga pahteldatud pind krundi Special Primer alküüdkruntvärviga. Kõikide kruntvärvide kasutamisel järgi nende kasutusjuhendit.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värvikiht. Pese pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva ja läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Nõrk või tolmane pind krundi alküüdkruntvärviga Special Primer. Praod ja ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi kruntvärviga Primer 1.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +23 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi tuuletõmbust värvimise ajal.

VÄRVIMINE

Sega värvi enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda rulli, pintsliga või pihustiga.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud juhendeid. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/a) 30 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 10 g/l.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011

