

Furniture 30

Mööblivärv

Lihtne värvida ja hästi tasanduv
Kulumiskindel värvipind
Sobib mänguasjade värvimiseks

Poolmatt (30) veepõhine kulumiskindel akrülaatvärv puit- ja metallpindade värvimiseks sisetöödel. Värv on lihtne pinnale kanda, tasandub hästi ja värvitud pind ei kolletu.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoh	Mööbel, siseuksed, puitseinad, liistud, aknaraamide sisepinnad, mänguasjad. Sobib uute ja varem värvitud puit- ja puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, kartong ja metallpindade, samuti varem alküüd- ja katalüütvärvidega värvitud pindade värvimiseks.
Läige	Poolmatt
Katvus 1x	8-10 m ² /l siledal pinnal. Tegelik katvus sõltub värvimise meetodist, tingimustest, värvitud pinna tüübist ja poorsusest.
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida heledates toonides (A-alusvärv) ja tumedates toonides (C-alusvärv) Tikkurila sisevärvide värvikaartide järgi. Toonitud värvi ei saa tagastada ega ümber vahetada.
Alusvärvid	A alusvärv, C alusvärv
Töövahendid	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti. Soovitavad töövahendid: Anza pintsel Platinum Flat Brush, Anza värvirull Elite Felt
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	Tolmukuiv – 1 tund, puutekuiv - 1-2 tundi, ülevärvitav - 16 tundi, kulumiskindel – 3 ööpäeva.
Vedeldi	Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust. Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese vee ja seebiga.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.
Kuivaine sisaldus	u 40%.
Tihedus	1,0 -1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).



TEHNILISED ANDMED	
Märghõrdekindlus	1. klass vastavalt standardile ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.
Pakendid	A alusvärv: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l C alusvärv: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi pind Tikkurila Otex Akva veepõhise kruntvärviga. Krundi oksakohad ja kollaseks muutunud puitpind Tikkurila Multistop isoleeriva kruntvärviga. Sileda värvipinna saamiseks tee kuivanud krunditud pinnale kerge vahelihv enne värvimist. Metallpinnalt eemalda rooste (nt naelapeadelt) ja pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kuivanud pind krundi metallkruntvärviga Universal Korrostop. Kruntvärvi kasutamisel järgi kasutusjuhendit.

Varem värvitud pind:

Eemalda vana lahtine värv ja rooste (nt naelapeadelt). Pese pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks või töötle vedeldamata puhastusvahendiga Special Clean. Krundi Tikkurila Otex Akva veepõhise kruntvärviga, metallpind metallkruntvärviga Universal Korrostop. Praod ja ebatasasused pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri. Lihvi pahteldatud kohad ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur peab olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

VÄRVIMINE

Sega Furniture 30 värvi enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 10% värvi mahust. Värv 1-2 kihti rulli, pintsliga või pihustiga. Suurte pindade puhul on soovitatav esmalt kanda värvi pinnale rulliga ja seejärel tasandada pintsliga.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leelisilise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Väldi pinna tugevat hõõrumist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedat käsna või harja! Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011