

Lacquer Wall Akva

Seina- ja laelakk puidule

Sisaldab UV-kiirguse vastast kaitseainet
Peaaegu lõhnatu
Kuivab kiiresti

Seina- ja laelakk puidule



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Voodrilaudisest ja palkidest seinad ja laed, ukсед jmt puitpinnad, tellis-ja betoonseinad sisetingimustes. Ei sobi mööbli ja põrandate lakkimiseks.
Läige	Poolmatt
Katvus 1x	8-10 m ² /l – hõõveldatud pinnal
Toonimine	Lakki võib kasutada läbipaistvana või toonida Tikkurila lakkide ja peitside värvikaardi järgi. Toonitud lakki ümber ei vahetata.
Alusvärvid	EP alusvärv
Töövahendid	Pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013" - 0,015" või 0,330 - 0,380 mm.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	0,5 tundi - puutekuiv, 2-3 tundi - ülevärvitav, 28 päeva - kulumiskindel.
Vedeldi	Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% laki mahust
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne lakk, pese veega.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud kuupäevani.
Kuivaine sisaldus	u. 22%.
Tihedus	u. 1,0 kg/l, sõltuvalt toonist (ISO 2811).
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele.
Pakendid	0.9 l, 2.7 l, 9 l

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest, niisuta pind kergelt veega, lase kuivada. Lihvi ja eemalda lihvimistolm.

Varem lakitud pind:

Eemalda lahtine lakikiht, puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud ja rasvased pinnad puhastusvahendi Vivaclean või Special Clean vesilahusega, loputa ja lase kuivada. Lihvi pind, eemalda lihvimistolm. Praod ja ebatasasused pahtelda sobivat tooni puidukitiga Tikkurila Spakkeli Puukitti, lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Lakitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%.

PINNALE KANDMINE

Sega lakki enne kasutamist ja vajadusel ka kasutamise ajal hoolikalt, et matistusaine ja toonimispastad seguneksid. Ühtlase toonierinevusteta lakipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud lakki. Esimese kihi lakkimiseks vedelda lakki veega 20-30% laki mahust. Peale esimese lakikihi kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Laki pintsi või pihustiga kaks korda piki puidukiudu. Lakitud puitpinna lõplik toon sõltub puidu toonist ja kõvadusest, puuliigist ning toonitud lakikihtide arvust. Ühtlase pinna saamiseks laki kogu pind alati ühes jaos või suuremad pinnad paari laua kaupa.

PINNA HOOLDAMINE

Lakitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel lakkimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT) Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011