Radiator

Radiaatorivärv

Kuumakindel
Suurepärane pestavus. Kulumiskindel pind
Värvitud pind ei kolletu

Radiaatorivärv

TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Radiaatorid, metalltorud jmt sisetingimustes. Sobib ka varem pulber- ja alküüdvärvidega värvitud pindade värvimiseks. Ei sobi elektriradiaatorite värvimiseks.
Läige	Poolmatt
Katvus 1x	8-10 m2 /l siledal pinnal.
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila sisevärvide värvikaartide järgi (A-alusvärv). Toonitud värvi ei saa tagastada ega ümber vahetada.
Alusvärvid	A alusvärv
Töövahendid	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013”-0,015” ehk 0,330-0,380 mm. Soovitatavad töövahendid: Anza pintsel GO Radiator Brush.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	Puutekuiv - 1-2 tundi, ülevärvitav - 24 tundi, kulumiskindel – 3 ööpäeva.
Vedeldi	Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 5% värvi mahust. Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese vee ja seebiga.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.
Kuivaine sisaldus	u 40%.
Tihedus	1,0 -1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811)
Märghõõrdekindlus	1. klass vastavalt standardile ISO 11998

TEHNILISED ANDMED	
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.
Pakendid	0.225 l, 0.9 l

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Must ja rasvane metallpind pese puhastusvahendiga Special Clean vastavalt kasutusjuhendile. Kuivanud pind krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop.

Varem värvitud pind:
Eemalda vana lahtine värv ja rooste. Pese määrdunud ja rasvane pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi puhtad metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop. Praod ja ebatasasused pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur peab olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri. NB! Värvitav pind ei tohi olla soe.

VÄRVIMINE

Sega Radiator värvi enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 5% värvi mahust. Värvi 1-2 kihti rulli, pintsli või pihustiga.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Väldi pinna tugevat hõõrumist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedat käsna või harja! Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.
Tühi ja kuiv taara tuleb suunata ringlusesse või kahjutustada vastavaltpiirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.Vedelad jäägid tuleb suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja ja maaletooja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest. AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Värviliini tasuta tel: 12011.
E-post: varviliin@ppg.com.