Villa Akva Primer

Kruntvärv + pinnavärv tagab parema vastupidavuse
Aeglustab puidu ekstraktiivainete läbi imbumist
Moodustab viimistlusvärviga hästi nakkuva pinna

Villa Akva Primer on veepõhine polüakrülaat kruntvärv töötlemata või tööstuslikult krunditud või varem välisvärviga töödeldud puitpindadele enne pinnavärvimist Villa Akva puitmajavärviga.

TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Saetud ja hööveldatud puitpinnad välistingimustes (voodrilauad, uksed, aknaraamid, aiad jm).
Läige	Matt
Katvus 1x	Saetud laudis: 4-6m²/l, hööveldatud laudis: 7-9 m²/l.
Alusvärvid	AP alusvärv, C alusvärv
Töövahendid	Pintsel või pihusti. Kõrgsurvepihusti: düüs 0.018- 0,023" ehk 0,460-0,580 mm, lahjendamine: 0-10% mahust.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	Puutekuiv: 1-2tundi, ülevärvitav: 2-4 tunni pärast. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendite puhastamine	Enne puhastamist eemalda töövahenditelt liigne kruntvärv. Puhasta töövahendid vedelatest värvijääkidest kohe pärast töö lõpetamist, seejärel pese seebi ja veega.
Säilitamine	Kaitse külma eest. Hoida kuivas ja jahedas kohas, päikesevalguse eest kaitstult. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks. Toonitud toode või pooleldi tühjas purgis hoitav toode ei pea vastu pikaajalisele säilitamisele.
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 3 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast (tootmise/ parim enne kuupäevad on märgitud purgil).
Kuivaine sisaldus	40
Tihedus	1.3 kg/l, ISO 2811
Pakendid	C alusvärv: 2.7 l, 9 l AP alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese rasvased ja määrdunud pinnad puhastusvahendiga Vivacolor Special Clean vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pinnad pese Tikkurila Homeenpoisto pesuvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis Villa Protekt puiduimmutusainega. Naelapead ja muud metallosad krundi sobiva Tikkurila metallikruntvärviga. Eemalda lahtine vaik oksakohtadest.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Pese rasvased ja määrdunud pinnad puhastusvahendiga Special Clean vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pinnad pese Tikkurila Homeenpoisto pesuvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind Villa Protekt puiduimmutusainega. Naelapead ja muud metallosad krundi sobiva Tikkurila metallikruntvärviga. Eemalda lahtine vaik oksakohtadest.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur vähemalt +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega Villa Akva Primer kruntvärv enne kasutamist hoolikalt läbi ja kanna puhtale puitpinnale 1 kiht. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Pinnavärvimine teha 1-2-korda Villa Akva värviga sõltuvalt aluspinna läbikumavusest ja seisukorrast.
NB! Enne töö alustamist kata kinni pinnad mida ei kavatse värvida ning ka ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid värvi pritsmete eest. Viimistlusvärvimine tuleks teha võimalikult kiiresti peale kruntimist, hiljemalt 10 kuu möödudes. Puit sisaldab vaiku, eriti oksakohtade ümber, mis võib temperatuuri ja niiskuse kõikumise tõttu põhjustada värvitud pinnal värvimuutusi. Krundi kasutamine vähendab värvimuutusi.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Hoiatus UN 3082

Contains: reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati (IPBC) Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru sissehingamist. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse või lööbe korral: Pöörduc arsti poole. Mahavoolanud toode kokku koguda. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid tuleb kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/g) 130 g/l.
Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 130 g/l.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON
12011

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja ja maaletooja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest. AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Värviliini tasuta tel: 12011. E-post: varviliin@ppg.com.