

Special Window Akva

Hea ilmastikukindlusega
Hea nakkuvus aluspinnaga
Peaaegu lõhnatu ja kiiresti kuivav. Suurepärase vävitooni püsivusega

Veepõhine ilmastikukindel aknavärv



TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Uute ja varem värvitud puit- ning metallpindade värvimiseks sise- ja välistingimustes, nagu aknaraamid, ukсед jm. Nakkub väga hästi varem lakitud või tööstuslikult värvitud puitpindadega, ilma kruntvärvita. Ei soovitata pulbervärviga värvitud alumiiniumpindadele. Sobib ka aiamööbli värvimiseks.
Läige	Poolläikiv
Katvus 1x	7-9 m ² /l - siledal pinnal.
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena või toonida Tikkurila värvikaartide järgi heledates toonides (A-alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.
Alusvärvid	A alusvärv
Töövahendid	Pintsel või lühikesekarvaline värvirull. Värvirulliga värvides tasanda üle pintsliga. Kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,009" - 0,013" või 0,230 - 0,330 mm.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	0,5 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv, 2-3 päeva – lõplik kõvenemine. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.
Töövahendite puhastamine	Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese veega.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud "parim enne" kuupäevani.
Kuivaine sisaldus	u 40%.
Tihedus	u. 1,2 kg/l, sõltuvalt alusvärvist ja toonist (ISO 2811).
Pakendid	0.9 l, 2.7 l

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Määratud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi uued puitpinnad varases ehitusjärgus puiduimmutusainega Villa Protekt. Eemalda rooste metallpindadelt (nt naelapead), pese Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi roostest puhastatud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värv ja rooste (nt naelapeadelt). Määratud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi vana läikiv värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Puhta puiduni puhastatud pind töötle puiduimmutusainega Villa Protekt, metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop.

KRUNTIMINE

Krundi välistingimustes olevad puiduni puhtad pinnad puidutöötlusvahendiga Villa Protekt ja metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi liiga kõrgeid temperatuure värvimise ajal. Metallpindade temperatuur ei tohi olla üle +35 °C.

VÄRVIMINE

Sega värvi Special Window Akva enne kasutamist hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus värvi. Kanna pinnale 2 kihti värvi rulli, pintsliga või värvipihustiga. Värvirulliga värvides tasanda üle pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Aknaraamide värvimisel peab värv ulatuma 1-2 mm klaasi peale.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-ene-4,7-diol, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT), 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati (IPBC) Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid.

Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011