

Universal Korrostop

Metallikruntvärv

- Kaitseb efektiivselt roostetamise eest
- Hea nakkuvus aluspinnaga
- Sobib mustmetallpindade värvimiseks



TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoh	Teraskonstruksioonid sise- ja välistingimustes - radiaatorid, mahutid, metalluksed, tuletõrjeredelid, käsipuud, metallaiad, aiameöbel, lipuvardad, paatide veepealsed osad jmt. Sobib kruntvärviks nii lahustipõhiste alküüd- kui veisaluselistele värvidele.
Toonid	Hall, punane.
Läige	Matt
Katvus 1x	10-12 m ² /l – sileda pinna värvimisel.
Töövahendid	Pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013" - 0,018" ehk 0,330 - 0,460 mm.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1 tund – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav. Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Vedeldi	Vajadusel vedelda vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust.
Töövahendite puhastamine	Eemalda töövahenditelt liigne värv kohe pärast värvi peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaalpakendis 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).
Kuivaine sisaldus	u 47-50%, sõltuvalt värvitoonist
Tihedus	1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalide, nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin, etanool) ja õlide lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.
Termostabiilsus	Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

KASUTUSJUHEND

EELTÖÖTLUS

Varem värvimata pind: Puhasta pind tolmust, mustusest, õlist ja roostest. Määratud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Varem värvitud pind: Eemalda lahtine värvikiht ja rooste. Määratud ja rasvane pind pese pesuvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimistolm.

KRUNTIMINE

Sega värvi Universal Korrostop enne kasutamist hoolikalt. Vajadusel vedelda vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Värvi 1 kord puhtale metallpinnale pintsli või värvipihustiga. Efektivsema korrosioonikaitse saamiseks kann 8 tunni möödudes peale teine kiht kruntvärvi Universal Korrostop. Parema vastupidavusega pinna saamiseks värvi kruntvärv üle pinnavärviga (n Universal Enamel, Universal Classic).

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 0 C kuni +28 0 C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Metallpinna temperatuur ei tohi ületada +35 °C.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



HOIATUS

UN 1263

Contains: fatty acids, C18, unsatd., dimers, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat), etüülmetüülketoksiim. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

Vedelad värvijäägid kahjulike ainete kogumispunkti. Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 500 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 500 g/l.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011