

# Villa Lin

## Klassikaline poolläikiv õlivärv puitfassaadile

Klassikaline poolläikiv õlivärv puitfassaadile.  
Sobib suurepäraselt miljöövärtuslikes piirkondades puithoonetele, ustele, akendele, aedadele.  
Värvipind jääb elastne ning jätab puidu tekstuuri aimatavaks.  
Lai toonivalik! Toonitav Tikkurila puiduvärvide värvikaardi järgi.



TEHNILISED ANDMED	
<b>Kasutuskoht</b>	Uutele saetud ja hõõveldatud ning varem õli- ja alküüdvärviga värvitudpuitpindadele välistingimustes (voodrilauad, ukсед, aknaraamid, piirdeaiaid jm). Sobib ka termotöödeldud puidule.
<b>Läige</b>	Poolläikiv
<b>Katvus 1x</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l - saetud puidul, 9-12 m <sup>2</sup> /l - hõõveldatud puidul.
<b>Toonimine</b>	Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila Puiduvärvide värvikaardi järgi (A- ja C-alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.
<b>Alusvärvid</b>	A alusvärv, C alusvärv
<b>Töövahendid</b>	Värvi pintsliga.
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)</b>	4 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutamperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
<b>Vedeldi</b>	Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne värv, pese vedeldiga Special Solvent või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
<b>Säilitamine</b>	Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).
<b>Kuivaine sisaldus</b>	u 62%.
<b>Tihedus</b>	1,3 kg/l.
<b>Ilmastikukindlus</b>	Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas
<b>Pakendid</b>	A alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Määratud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Villa Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Tikkurila Rostex Super.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Määratud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Villa Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Tikkurila Rostex Super.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

### VÄRVIMINE

Sega värvi Villa Lin enne kasutamist hoolikalt. Esimese kihi värvimiseks vedelda värvi vajadusel vedeldiga Special Solvent 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värv pintsliga, kata uued puitpinnad 1-2 korda, varem värvitud pinnad 1 kord. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Enne töö alustamist kata kinni ümbritsevad taimed, et kaitsta neid pritsmete eest.

NB! Traditsioonilisele õlivärvile on omane värvipinna tuhmumine ja kulumine aja jooksul ilmastikuolude mõjul. Õlivärviga värvitud pindadel võib seetõttu tekkida hallitus. Pindade regulaarne pesemine hoiab ära hallituse tekkimise.

### PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine. Linaseemneõli sisaldavate värvidega värvitud pindadel on kalduvus kuivades või pimedas hoides muutuda kollaseks. Kollakaks tõmbunud pinna algne värvitoon taastub valguse käes.



## JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



### Hoiatus

UN 1263

Contains: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aroomaatseid ühendeid, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat), 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT), 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasol-3-oon (DCOIT), etüülmetüülketoksiim Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.

Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l.

Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 300 g/l.

**Isesüttimiseoht! Tootega määratud tekstiilmaterjalid ja toote lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.**

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

### VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011