

# Villa Protekt

**Imendub sügavale puidu pind**

**Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal  
Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks**

Sobib kasutamiseks saetud või hõõveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid, voodrilauad, ukсед, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad välistingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.



## TEHNILISED ANDMED

<b>Kasutuskoht</b>	Saetud või hõõveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid, voodrilauad, ukсед, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad välistingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Enne pesemist eemalda töövahenditelt koheselt liigne puiduimmutusaine, pese vedeldiga Special Solvent.
<b>Pakendid</b>	1 l, 3 l, 10 l, 20 l

## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

Eemalda lahtine vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

### TÖÖTLEMISTINGIMUSED

mmutatav puit peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

### PINNALE KANDMINE

Töötle puitpinnad puiduimmutiga juba võimalikult varajases ehitusjärgus. Sega puiduimmuti enne kasutamist hoolikalt. Immuta puitpind 1 kord kasutades pintsli, värvipihustit või sissekastmismeetodit. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Taimed ja põõsad kata kinni, et kaitsta neid immutusaine pritsmete eest. Kuna puiduimmutusaine ei kaitse puitu päikesekiirguse eest, soovitame teostada pinnavärvimine võimalikult kiiresti peale puidu immutamist.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

UN 1263

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

### VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011

