

Vivacolor Snickeri

Eriti peene struktuuriga
Väga hea nakkevõimega

Jätab väga sileda ja kõva pinna

Puidupahtel



TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Puit-, puitkiudplaat- ja metallpindade pahteldamiseks kuivades siseruumides. Sobib uste, mööbli, aknaraamide jmt lauspahteldamiseks ning pragude ja aukude täitmiseks. Pahtel jätab väga tugeva ja sileda pinna.
Toonid	Valge
Katvus 1x	~0,5 l/m ² - pinna pahteldamisel 0,5 mm paksuse pahtlikihiga pahteldamisel.
Töövahendid	Pahtlilabidaga
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1 mm 2-3 tundi.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).
Kuivaine sisaldus	u 75 % m/m.
Tihedus	u 1,8 kg/l (ISO 2811) .
Pakendid	0.6 l, 3 l
Nakkuvus	1,5 N/mm ²

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind: Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Krundi puit- ja puitkiudplaatpinnad alküüdkruntvärviga Special Primer ja metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Varem värvitud pind: Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi puit- ja puitkiudplaatpinnad alküüdkruntvärviga Special Primer ja metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi pahteldamise ajal tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

PINNALE KANDMINE

Pahtelda pahtlilabidaga. Lihvi kuivanud pahtlipind ja eemalda lihvimistolm. Lihvimise ajal kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kanni peale teine kiht

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT)

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskoogudesse ja pinnasesse.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011