

Vivacolor W

Niiskuskindel
Väga hea nakkevõimega
Sobib vuukide täitmiseks

Niiskuskindel kergpahtel



TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Seinad ja laed niisketes ning kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellis- ja kipsplaatpindade ja krunditud puitkiudplaatpindade lauspahteldamiseks ning vuukide, pragude ja aukude täitmiseks.
Toonid	Sinine
Katvus 1x	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,3 l/m ² – kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel.
Töövahendid	Pahtlilabidaga
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1 mm - 3 tundi. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).
Kuivaine sisaldus	u 57 % m/m.
Tihedus	u 1,1 kg/l (ISO 2811).
Pakendid	0.6 l, 3 l, 10 l
Nakkuvus	1,35 N/mm ²

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Krundi nõrk ja tolmuine pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk ja tolmuine pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi pahteldamise ajal tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

PINNALE KANDMINE

Pahtelda pahtlilabidaga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest lindiga. Vajadusel lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvimistolm. Lihvimise ajal kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kann peale teine kiht.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT) 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (DCOIT). Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011