

Kolorex Protekt

Värvitu puiduimmutusaine

- Imendub sügavale puidu pinda
- Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
- Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks



TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Saetud või hõõveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid, voodrilauad, ukсед, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad välistingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.	
Värvus	Läbipaistev.	
Katvus 1x	4-5 m ² /l - saetud puitpinnal, 8-10 m ² /l - hõõveldatud puit- ja palkpinnal.	
Töövahendid	Pintsel. Võib kasutada sissekastmismeetodit.	
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	0,5 tundi – tolmukuiv, 24 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	<i>Special Solvent</i> . Eemalda töövahenditelt liigne immutusaine koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga <i>Special Solvent</i> .	
Säilitamine	Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).	
Kuivaine sisaldus	u. 15%.	
Tihedus	0,8 kg/l.	
Pakendid	1 L; 3 L; 10 L; 20 L.	

KASUTUSJUHEND

EELTÖÖTLUS

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Eemalda lahtine värv kaaprauaga või harja pind terasharjaga puhtaks. Määratud ja hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Immutatav puit peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

VÄRVIMINE

Sega *Kolorex Protekt* enne kasutamist hoolikalt. Kanna peale pintsliga üks kord piki puidukiudu või kasuta sissekastmismeetodit. Töötle uued puitpinnad puiduimmutusainega juba võimalikult varajases ehitusjärgus. Eriti hoolikalt immuta puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. **NB!** Enne immutamist kata taimed ja põõsad kinni, et kaitsta neid puiduimmutusaine pritsmete eest. Kuna puiduimmutusaine ei kaitse puitu päikesevalguse ja UV-kiirguse eest, soovitame teostada pinnavärvimine võimalikult kiiresti peale puidu immutamist.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne immutusaine, pese vedeldiga *Special Solvent, Special Solvent Spray, Tikkurila Pensselipesu*.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Ettevaatust

Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, < 2% aromaatsed, 3-jodo-2-propüünül butüülkarbamaat ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/auru/pihustusudu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda õues või hästiventileeritavas kohas. Hoida eemale sädemetest ja leekidest. - Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISEL: Pese vee ja seebiga. ALLANEELAMISEL: Pöörduda koheselt Mürgistusteabekeskuse või arsti poole. Oksendamist MITTE esile kutsuda.

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

NB! Immutusainega määratud tekstiilmaterjalid ja immutusaine lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

