

Special Furniture

Mööblivärv

- Tiksotroopne, mittetilkuv
- Hästi tasanduv
- Sobib eriti hästi pintsliga värvimiseks
- Vastupidav värvipind



TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Puit- ja metallmööbel, uste ja akende sisepinnad, radiaatorid. Sobib uute ja varem värvitud puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, kartong ning metallpindade värvimiseks.	
Läige	Poolmatt.	
Katvus 1x	10-12m ² /l – siledal pinnal.	
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena (A- alusvärv) või toonida <i>Tikkurila Symphony</i> ja <i>Tunneta</i> värvi värvikaartide järgi (A- ja C- alusvärv). Erksate toonide puhul on piisava kattevõime saamiseks vajalik aluspinna kruntimine pinnavärviga võimalikult sarnast tooni toonitud kruntvärviga.	
Alusvärvid	A- ja C-alusvärv.	
Töövahendid	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013" - 0,018" või 0,330 - 0,460 mm.	
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	3 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	<i>Special Solvent</i> või <i>Special Solvent Spray</i> . Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese ühe eelnimetatud vedeldiga. Vedeldamine lubatud kuni 5% värvi mahust.	
Säilitamine	Toode on külmakindel.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.	
Kuivaine sisaldus	u. 50%.	
Tihedus	1,1-1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).	
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.	
Termostabiilsus	Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.	
Pakendid	0,225L, 0,9 L; 2,7 L.	



KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik, töötle oksalakiga *Tikkurila Oksalakka*. Krundi pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*. Metallpinnalt eemalda rooste (nt naelapeadelt) ja pese puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kuivanud pind krundi metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop +*.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värv ja rooste (nt naelapeadelt). Määratud pind pese puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimestolm. Krundi puit- ja puidkiudplaapind alküüdkruntvärviga *Special Primer*, metallpinnad metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop +*. Praod ja ebatasasused pahtelda puidupahtliga *Vivacolor Snickeri*, lihvi ja eemalda lihvimestolm. Pahteldatud pind krundi sobiva eelnevalt kasutatud kruntvärviga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Enne pintsliga värvimist värvi *Special Furniture* mitte segada. Vedelda vajadusel vedeldiga *Special Solvent* või *Special Solvent Spray* kuni 5% värvi mahust. Juhul kui värvi on segatud, lase sellel enne värvimist uuesti tarduda. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värv 1-2 korda pintsli, rulli või värvipihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistö lõpetamist, pese vedeldiga *Special Solvent* või *Special Solvent Spray*.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

UN 1263

Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket lahustibensiini, etüülmetüülketoksiimi ja koobalt (II) soola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. **Tuleohtlik.** Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie kui tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 11 11, faks 650 11 22, e-post: info.ee@tikkurila.com

