

Special Structure

Tekstuurlisand dekoratiivpinna saamiseks

- Jäme ja peen pulbriline lisaaine
- Jätab struktuurse pinna



TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Sise- ja välispinnad lähtuvalt värvi kasutusjuhendist. Kasutatav uute ja varem värvitud kipsplaat-, pahteldatud, tellis- ja betoonpindadel	
Sobivad tooted	Sobib kasutamiseks koos järgmiste sise- ja välisvärvidega: <i>Interior White, Interior Soft, Interior Satin, Interior Kitchen, Interior Bath, Vivacolor 3, Vivacolor 7, Vivacolor 12, Vivacolor 20, Hansa Sokkel, Hansa Facade, Hansa Silicate.</i>	
Osakese suurus	Fine – kuni 0,6 mm; Medium – kuni 1,0 mm	
Katvus 1x	3-4 m ² /l (valmis segu) ühe kihi kohta eelnevalt värvitud siledal pinnal.	
Toonimine	Tekstuurlisandit võib kasutada valges või toonitud värvis. Värv tuleb toonida enne lisaainega segamist. Järgige värvi kasutusjuhendit.	
Töövahendid	Peale kanda rulli, pintsliga või harjaga.	
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	Vastavalt kasutatavale värvile.	
Töövahendite puhastamine	Eemalda töövahenditelt värvijäägid ja puhasta vahendiga, mida värvipurgil soovitatakse	
Säilitamine	Säilitada kuivades tingimustes.	
Säilivusaeg	Säilimisaeg ei ole piiratud	
Vastupidavus kemikaalidele	Ei halvene lisaaine kasutamisega. Vastab kasutatava värvi spetsifikatsioonile.	
Pakendid	14,0 l taara (sisaldab 4,0 l lisaainet); 1l.	

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Valmista pind ette lähtuvalt värvi kasutusjuhendist.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi tuuletõmbust värvimise ajal.

VÄRVIMINE

Värvi esimene kiht ilma tekstuurlisandit *Special Structure* lisamata. Valmista segu tekstuurlisandist *Special Structure* ja värvist vahekorras 1:2 kuni 1:2,5 mahu järgi. Sega hoolikalt kuni värv ja *Special Structure* on ühtlaselt segunenud. Teine kiht värvi *Special Structure*'i ja värvi seguga. Tugevama ja vastupidavama pinna saamiseks värvi pind veelkord üle värviga, kuhu pole lisatud tekstuurlisandit.

Värvimine silikaatvärviga.

Struktuurse värvisegu saamiseks sega kokku 6L fassaadivärvi *Hansa Silicate*, 2L kruntvärvi *Hansa Silicate Primer* ja 4L lisainet *Special Structure*. Saadud seguga värvi esimene kiht. Teine kiht värvi fassaadivärvi *Hansa Silicate*, kuhu pole lisatud tekstuurlisandit *Special Structure*.

NB!

Et vältida toonierinevusi, sega valmis piisav kogus toonitud värvi enne värvima asumist. Värvimiseks kasuta rulli, pintslit, harja või kõrgsurvepihustit. Sõltuvalt töövahendist võib saadud pinnastruktuur sama värvisegu korral olla erinev. Valmistatud segu tuleb töö käigus regulaarselt segada. Järgige värvi kasutusjuhendit.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Töövahenditelt eemaldada liigne värv ja pesta sobiva vedeldiga puhtaks kohe peale värvimist.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee

