

Universal Korrostop

Metallkruntvärv

- Kaitseb efektiivselt roostetamise eest
- Hea nakkuvus aluspinnaga
- Sobib mustmetallpindade värvimiseks



TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Teraskonstruktsioonid sise- ja välitingimustes - radiaatorid, mahutid, metalluksed, tuletõrjeredelid, käsipuud, metallaiad, aiamööbel, lipuvardad, paatide veepealsed osad jmt. Sobib kruntvärviks nii lahustipõhistele alküüd- kui veisaluselistele värvidele.	
Läige	Matt.	
Katvus 1x	10-12 m ² /l – sileda pinna värvimisel.	
Toonid	Hall, punane.	
Töövahendid	Pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013" - 0,018" ehk 0,330 - 0,460 mm.	
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1 tund – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav. Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	<i>Special Solvent</i> või <i>Special Solvent Spray</i> . Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.	
Säilitamine	Toode on külmakindel.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).	
Kuivaine sisaldus	u 47-50%, sõltuvalt värvitoonist.	
Tihedus	1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).	
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalide, nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin, etanool) ja õlide lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.	
Termostabiilsus	Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.	
Pakendid	0,33 L; 1 L; 3 L; 10 L.	

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest, õlist ja roostest. Määrduvad pind pese puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värvikiht ja rooste. Määrduvad ja rasvane pind pese pesuvahendi *Special Clean* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Metallpinna temperatuur ei tohi ületada +35 °C.

VÄRVIMINE

Sega värvi *Universal Korrostop* enne kasutamist hoolikalt. Vajadusel vedelda vedeldiga *Special Solvent* või *Special Solvent Spray* kuni 5% värvi mahust. Värv 1 kord puhtale metallpinna pintsliga või värvipihustiga. Efektivsema korrosioonikaitse saamiseks kann 8 tunni möödudes peale teine kiht kruntvärvi *Universal Korrostop*. Parema vastupidavusega pinna saamiseks värvi kruntvärv üle pinnavärviga (n *Universal Enamel*, *Universal Classic*).

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga *Special Solvent* või *Special Solvent Spray*.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: hüdrokeenitid, rasket tööstuslikku lahustibensiini, etüülmetüülketoksiimi ja koobalt (II) soola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida lahustiauru/sudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 500 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 500 g/l.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

