

# Villa Lin

## Linaõlivärv puitfassaadile

- ✓ Imendub sügavale puidu pinda
- ✓ Kuivab kiiremini kui traditsiooniline linaõlivärv
- ✓ Sobib miljööväärtuslikes piirkondades asuvate puithoonete värvimiseks
- ✓ Väga lihtne värvida
- ✓ Lai toonivalik



### TEHNILISED ANDMED

<b>Kasutuskoht</b>	Saetud või hõõveldatud voodrilauad, ukсед, aknaraamid, piirdeaiaid jm. Sobib uutele ning varem õli-ja alküüdvärviga värvitud puitpindadele ning termotöödeldud puidule.
<b>Läige</b>	Poolläikiv.
<b>Katvus 1x</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l - saetud puidul, 9-12 m <sup>2</sup> /l - hõõveldatud puidul.
<b>Toonimine</b>	Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida <i>Tikkurila Puiduvärvide</i> värvikaardi järgi (A- ja C-alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.
<b>Alusvärv</b>	A- ja C-alusvärv.
<b>Töövahendid</b>	Pintsel.
<b>Kuivamisaeg</b> (+23 °C, RH 50%)	4 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutamperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
<b>Töövahendite puhastamine, vedeldi</b>	<i>Special Solvent</i> . Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga <i>Special Solvent</i> .
<b>Säilitamine</b>	Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.
<b>Kuivaine sisaldus</b>	u 62%.
<b>Tihedus</b>	1,3 kg/l.
<b>Ilmastikukindlus</b>	Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas.
<b>Pakendid</b>	0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

## KASUTUSJUHEND

### EELTÖÖTLUS

#### Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga *Special Clean*. Määrdund ja hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega *Villa Protekt*. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvärviga.

#### Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Eemalda lahtine vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga *Special Clean*. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega *Kolorex Protekt*. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvärviga.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

### VÄRVIMINE

Sega värvi *Villa Lin* enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks vedelda värvi vajadusel vedeldiga *Special Solvent* 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvü pintsliga, kata uued puitpinnad 1-2 korda, varem värvitud pinnad 1 kord. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

### TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne värv, pese vedeldiga *Special Solvent*.

### PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine. Linaseemneõli sisaldavate värvidega värvitud pindadel on kalduvus kuivades või pimedas hoides muutuda kollaseks. Kollakaks tõmbunud pinna algne värvitoon taastub valguse käes.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aroomaatseid; 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, etüülmetüülketoksiimi. Tuleohtlik vedelik ja aur. HOIATUS. Võib esile kutsuda allergilise nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal sädemetest ja lahtisest leegist. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhastus, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 300 g/l. **Tähelepanu!** Värviga määrdund tekstiilmaterjalid ja lihvimistolm on isesüttimisohuga. Selliseid jäätmeid tuleb enne hävitamist säilitada vette kastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või põletada koheselt.



**TRANSPORT**

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

**TOOTE LISAINFORMATSIOON**

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

**Hoiatus**

**UN 1263**



NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie kui tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

