

Vivacolor LF

Peenpahtel

- Vesialuseline
- Kasutusvalmis
- Sile ja tugev pind
- Kerge peale kanda ja tasandada
- Hea nakkuvus
- Sobib vuukide täitmiseks



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellis- ja kipsplaatpindade lauspahteldamiseks ning vuukide, pragude ja aukude täitmiseks.	
Sideaine	Akrüül kopolümeer	
Täiteaine	Dolomiit	
Osakese suurus	0,08 mm, maks.	
Kihi paksus	3 mm, maks.	
Nakkuvus	0,9 N/mm ²	
Värv	Valge	
Kulu (ühekordsel pahteldamisel)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,2 l/m ² - kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel.	
Pahteldamisviis	Pahtlilabidaga	
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1 mm - 3 tundi	
Töövahendite puhastamine	Vesi	
Säilitamine	Kaitsta külma ja otsese päikesevalguse eest!	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt)	
Kuivaine sisaldus	u 63 % m/m.	
Tihedus	u 1,4 kg/l (ISO 2811) .	
Pakendid	0,6 L; 3 L; 10 L; 15 L	



KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk või tolmune pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk või tolmune pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*.

PAHTELDAMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust.

PAHTELDAMINE


Pahtelda 1-2 korda pahtlilabidaga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest lindiga. Lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvimistolm. Lihvimisel kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kann peale teine kiht.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-07b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	B-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktikistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie kui tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

